



FICHA TÉCNICA

Boyacá Fuerte



DESCRIPCIÓN

Nuestro cemento **Holcim Boyacá Fuerte** de uso general es un cemento hidráulico de la más alta calidad, el cual, es el resultado de una molienda de Clinker, Yeso y otras adiciones completamente controladas con estándares de última tecnología, adicionalmente contamos con sellos ICONTEC en nuestro proceso de producción como lo son: **ISO 9001(V.2008)-ISO 14001**

Holcim Boyacá Fuerte cuenta con sello de calidad ICONTEC el cual certifica nuestro estricto cumplimiento a la normatividad técnica vigente aplicable **NTC 121**.

Este cemento se comercializa en presentaciones de **25 Kg, 42,5 Kg y 50 Kg**.

También se comercializa a granel en contenedores con capacidad de carga que oscila entre 30 y 35 toneladas.

Presentaciones






USOS

- ✓ Estructuras convencionales y/o industriales.
- ✓ Producción de pequeños elementos prefabricados
- ✓ Elaboración de morteros para:
 - Mampostería estructural
 - Revoques y pañetes
 - Morteros de nivelación
 - Prefabricados
 - Cualquier Mortero



VENTAJAS

- ✓ El cemento **Boyacá Fuerte** logra adquirir resistencia incluso después de los 28 días.
- ✓ Da mejores tiempos de fraguado que permiten un manejo adecuado (transporte, colocación, compactación y afinado), sin que se presente pérdida de manejabilidad prematura.
- ✓ Evolución temprana de resistencias permitiendo liberación de formaleta adecuado (esto dependerá de la temperatura ambiente de la zona)



DATOS TÉCNICOS

Parámetros	Especial
Parámetros Físicos	
Fraguado Inicial (máx, minutos)	45 mín 420 máx
Expansión a la autoclave (máx %)	0,8
R3d (min Mpa)	8
R7d (min Mpa)	15
R28d (min Mpa)	24



@Holcimcolombia1



@Holcimcolombia



@holcimcolombia1



www.holcim.com.co